



КАМИКС-310

Штукатурка гипсовая универсальная

КАМИКС-310 -сухая растворная смесь на гипсовой основе с минеральными наполнителями и модифицирующими добавками, обеспечивающими повышенную адгезию, для приготовления высококачественного штукатурного раствора. Соответствует требованиям ГОСТ Р58279-2018.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для высококачественного оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, ЦСП, по оштукатуренным основаниям, с получением поверхности, не требующей дополнительного шпаклевания, под последующую окраску, оклейку обоями, отделку декоративными материалами помещениях с нормальной влажностью. Может использоваться для склеивания пазогребневых гипсовых плит (ПГП).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязущее	гипс
Цвет	светло-серый
Максимальная фракция	1,5 мм
Рекомендуемая толщина слоя нанесения	3-30 мм
Расход сухой смеси на 1 м ² при толщине слоя 1 мм	1,0-1,1 кг
Расход воды на 1кг смеси	0,4-0,5 литра
Прочность на сжатие, не менее	3 МПа
Время высыхания (зависит от температуры и влажности)	4-24 часа
Жизнеспособность штукатурки после смешивания с водой	1 час
Водостойкость	неводостойкая
Возможность гляцевания	да

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, неплотно прилегающей штукатурки, краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Неравномерно или сильно впитывающие поверхности обработать грунтовкой. Температура основания должна быть не ниже + 5⁰С.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сухая смесь **КАМИКС-310** смешивается с чистой холодной водой из расчета 0,4-0,5 л. воды на 1 кг смеси. Смесь высыпается в воду и размешивается вручную, миксером или электродрелью с мешалкой до получения однородной массы без комков. Дать раствору постоять 5 минут и снова перемешать. После этого штукатурка готова к применению. Использовать в течение 1 часа. При работе использовать чистый инструмент.

Штукатурку нанести на поверхность в течение 20-25 мин после затворения, набрасывая мастерком, кельмой или шпателем, затем слой выровнять полутёрком или правилом.

Через 40- 60 минут поверхность подрезать правилом. После высыхания выполнить затирку поролоновой теркой круговыми движениями, слегка увлажнив поверхность. Затем при необходимости выполнить гляцевание с помощью металлической тёрки. Работы производят при температуре воздуха +5⁰С...+30⁰С.

При производстве работ руководствоваться сводом правил СП 71.13330.2017.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Штукатурка **КАМИКС-310** не выделяет в окружающую среду вредных химических веществ и относится к 1 классу по удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением мер, предохраняющих упаковку от механических повреждений и увлажнения. Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.