



КАМИКС-320

Штукатурка гипсовая выравнивающая

КАМИКС-320 - сухая растворная смесь на гипсовой основе с минеральными наполнителями и модифицирующими добавками, обеспечивающими повышенную адгезию, для приготовления высококачественного штукатурного раствора. Соответствует требованиям ГОСТ Р58279-2018.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, ЦСП, по оштукатуренным основаниям, под последующее финишное шпаклевание, окраску, оклейку обоями, отделку декоративными материалами в помещениях с нормальной влажностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вяжущее	_____	гипс
Цвет	_____	светло-серый
Максимальная фракция	_____	1,5 мм
Рекомендуемая толщина слоя нанесения	_____	8-30 мм
Расход сухой смеси на 1 м ² при толщине слоя 1 мм	_____	1,0-1,1 кг
Расход воды на 1кг смеси	_____	0,45-0,5 литра
Прочность на сжатие, не менее	_____	2,5 МПа
Время высыхания(зависит от температуры и влажности)	_____	4-24 часа
Жизнеспособность штукатурки после смешивания с водой	_____	1 час
Водостойкость	_____	неводостойкая

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, неплотно прилегающей штукатурки, краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Неравномерно или сильно впитывающие поверхности обработать грунтовкой. Температура основания должна быть не ниже + 5°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сухая смесь **КАМИКС-320** смешивается с чистой холодной водой из расчета 0,45-0,5 л. воды на 1 кг смеси. Смесь высыпается в воду и размешивается вручную, миксером или электродрелью с мешалкой до получения однородной массы без комков. Дать раствору постоять 5 минут и снова перемешать. После этого штукатурка готова к применению. При работе использовать чистый инструмент.

Штукатурку нанести на поверхность в течение 20-25 мин после затворения, набрасывая мастерком, кельмой или шпателем, затем слой выровнять полутёрком или правилом.

Через 40- 60 минут поверхность подрезать правилом. После высыхания выполнить затирку поролоновой теркой круговыми движениями, слегка увлажнив поверхность. Работы производят при температуре воздуха +5°C...+30°C.

При производстве работ руководствоваться сводом правил СП 71.13330.2017.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Штукатурка **КАМИКС-320** не выделяет в окружающую среду вредных химических веществ и относится к 1 классу по удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением мер, предохраняющих упаковку от механических повреждений и увлажнения. Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.